




BRACHI TESTING SERVICES

Via Fonda di Mezzana, 61/L
59100 Prato Italy
Tel. +39 0574.591343
Fax +39 0574.593975
E-mail: laboratorio@brachi.it
www.brachi.it

RAPPORTO DI PROVA N° : 00000278/15

Pag. 1 di 2

DITTA PRESENTATRICE:



CAMPIONE:

Campione di fibre tessili colore azzurro denominato ART
MECCANICA DI RITAGLI CASHMERE COL MEZZO
CHIARO.

CAMPIONAMENTO:

A cura del cliente

DATA RICEVIMENTO

12 Gennaio 2015

DATA ESECUZIONE PROVE

Dalla data di ricevimento alla data di emissione

OGGETTO:

analisi quali quantitativa

RISULTATI DI LABORATORIO



I risultati enunciati si riferiscono unicamente ai campioni ricevuti e non alla partita che gli stessi rappresentano.

I campioni analizzati si conservano per tre mesi.

Il presente rapporto di prova ha valore solo se in originale e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.

IL DIRETTORE
P.I. Primo Brachi



INTER WOOLLABS
2014 AIR-FLOW
094 MICROPROJECTION
for WOOL TOPS only



BRACHI TESTING SERVICES

Via Fonda di Mezzana, 61/L
59100 Prato Italy
Tel. +39 0574.591343
Fax +39 0574.593975
E-mail: laboratorio@brachi.it
www.brachi.it

RAPPORTO DI PROVA N° : 0000278/15
Pag. 2 di 2

Il campione di cui al presente rapporto di prova è stato prelevato dal personale del nostro Laboratorio presso la Richiedente in data 12/01/2015 .

* COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA

Modalità:
Norma : Reg UEN 1007/2011 (ESCLUSE PART 12-15-19) 27/09/2011
GU UE L272 18/10/2011
Metodi : --
Prova eseguita sulla
massa secca lavata
applicando i seguenti
tassi di ripresa : --
Numero di determinazioni : N° 2
Trattamenti preliminari
speciali : NO
Risultati:

FIBRE PROTEICHE 100,0%

La voce "Fibre Proteiche" è stata differenziata microscopicamente sulla base di n° 882 letture secondo la norma AATCC 20/20A.

La determinazione cashmere è stata determinata secondo i parametri europei non tenendo conto delle restrizioni imposte per tale denominazione sul mercato statunitense. Considerato la natura morfologica delle fibre esaminate il risultato sotto espresso può essere soggetto a variazioni:

CASHMERE 97,6%
LANA 2,4%

Prato, 20 gennaio 2015

P.I. Primo Brachi
Direttore



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

I risultati enunciati si riferiscono unicamente ai campioni ricevuti e non alla partita che gli stessi rappresentano.

I campioni analizzati si conservano per tre mesi.

Il presente rapporto di prova ha valore solo se in originale e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.



INTER WOOLLABS
2014 AIR-FLOW
094 MICROPROJECTION
for WOOL TOPS only